CABO DE COBRE NÚ
TÊMPERA MEIO DURA E DURA

DADOS TÉCNICOS
Fios e cabos de cobre duro e meio duro sem cobertura protetora para instalações aéreas.

NORMA APLICÁVEL NBR 6524.

ACONDICIONAMENTO
São normalmente acondicionados em rolos e bobinas de madeira.

CONSTRUÇÃO
Cobre eletrolítico encordoado com formação concentrica classe 2A e 3A.

APLICAÇÃO
Os cabos de cobre nú (têmpera meio dura e dura) são indicados para aéreas de energia elétrica e sistema de aterramento.

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro do Fio	Formação	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg/100m)
10.00	1.36	7F/1.36	4.08	92.21
16.00	1.70	7F/1.70	5.10	144.07
25.00	2.06	7F/2.06	6.18	211.56
35.00	2.50	7F/2.50	7.50	311.58
50.00	3.00	7F/3.00	9.00	448.68
	1.78	19F/1.78	11.84	509.45
70.00	2.10	19F/2.10	10.60	608.16
95.00	2.45	19F/2.45	12.36	846.22
120.00	2.90	19F/2.90	14.50	1138.00
150.00	2.20	37F/2.20	15.50	1275.38
185.00	2.45	37F/2.45	17.20	1646.92
240.00	2.90	37F/2.90	20.30	2216.10

Bobina Rolo